



VOLAR Premium

5W-30

SL/CF A3/B4

Синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ



Полностью синтетическое всесезонное моторное масло VOLAR Premium SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4 применяется в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами, которым предписан класс вязкости SAE 5W-30 классификаций по API SL/CF. Производится из высококачественных синтетических базовых масел, содержит эффективный многофункциональный пакет присадок, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства, надежную смазку и защиту двигателя. Предотвращает образование шлама, обладает высокой устойчивостью к окислению и низкой испаряемостью. Формирует стабильную смазывающую пленку при холодном запуске, а также при высоких рабочих температурах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает высокоэффективную защиту деталей двигателя от абразивного износа и коррозионных процессов.
- Обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами поддерживая чистоту двигателя в течение всего срока эксплуатации масла.
- Способствует продлению ресурса двигателя за счет формирования устойчивой защитной пленки на поверхностях трения, что снижает интенсивность механического износа и, соответственно, уменьшает затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт.

ПРИМЕНЕНИЕ



Разработано для всесезонной эксплуатации в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгких грузовиков, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3/B4 или API SL/CF (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости SAE 5W-30.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



API: SL/CF ACEA: A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN 0710/0700; BMW LL-01

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,840
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	11,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	176
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,1
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	234
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 42